



KEM ACRYL PRO 7 INTERIOR

Blanco 84070.00



LATEX ACRILICO

DESCRIPCION

KEM ACRYL PRO 7 es una pintura al látex para exteriores, formulada con emulsiones acrílicas y pigmentos adecuadamente balanceados, para lograr un acabado de alto poder cubritivo, resistente a la acción de la intemperie.

Desarrollada para las nuevas construcciones y el mantenimiento de instalaciones exteriores, en un ambiente industrial moderado.

USOS

Para el revestimiento y la protección interior de:

- Fibrocemento
- Mampostería
- Ladrillos
- Frentes
- Tejas
- Yeso
- Estucados
- Medianeras

CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco.
- **Acabado:** Mate.
- **Sólidos por peso:** $38,20 \pm 2 \%$
- **Sólidos por volumen:** $20.8 \pm 2 \%$
- **Espesor seco recomendado:** 50 micrones
- **Rendimiento teórico por litro:** 4,2 m²
- **Peso específico:** $1,285 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^3$
- **Condiciones de almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.
- **Mecanismo de curado:** Evaporación/coalescencia
- **Secado:** Depende de la temperatura y humedad ambiente. Para 50 micrones de película seca a 25°C y 50% HRA
- **Libre de polvo:** 45 minutos
- **Libre de tacto:** 2 horas
- **Repintado:** 4 horas
- **Embalaje:** 20 litros

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

• Superficies Nuevas

Las superficies deben estar limpias, secas y firmes, para obtener una adecuada adhesión.

El sustrato debe tener como mínimo 30 días de curado a 20-25°C. Remover los compuestos de curado, sales, eflorescencias y otras materias extrañas por medio de un lijado, cepillado, arenado o lavado con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar la superficie hasta obtener un pH entre 6 y 8. Dejar secar antes de pintar.

• Superficies Viejas

Si la superficie está contaminada con aceites, grasas, productos químicos, etc., deben ser eliminados por medio de un lavado con detergentes y un posterior enjuague. La remoción de las contaminaciones puede requerir la aplicación de un cepillado, espatulado o arenado.

Si la superficie presenta un deterioro inaceptable o una rugosidad elevada, es recomendable aplicar **KEM ACRYL ENDUIDO**, para emparejarla y luego pintar.

CONDICIONES DE APLICACION

Temperatura de la superficie:

Mínima: 10°C / Máxima: 37°C

Humedad Relativa Ambiente:

85 % máxima

EQUIPOS PARA LA APLICACION

Pincel, pinceleta o rodillo: a su viscosidad original. Si es necesario diluir, no agregar más del 20 % en volumen de agua.

Pistola Airless:

Presión: 2500 psi

Manguera: 1/4" diámetro interno

Pico: 0,015"

Filtro: malla de 60 mesh

Dilución: hasta 10 % en volumen

Limpieza de equipos: Utilizar agua y detergente. En el soplete airless, pasar solvente al finalizar, para no dejar agua dentro del equipo.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION

Mezcla: Agitar la pintura antes de usarla, hasta lograr su completa homogeneización; si es posible por medio de un agitador mecánico.

Asegurarse de que no queden sedimentos.



www.sherwin-industria.com.ar

0810-222-EPOXY (37699) | industria@sherwin.com.ar

