



SHER RAPID

Acelerante Curado Sistemas Epoxy
89150

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>Acelerante de curado para sistemas epoxidicos.</p> <p>SHER RAPID acelera el curado de estos sistemas aproximadamente en un 30 % del tiempo del curado normal de cada uno de ellos . (Dependiendo de la temperatura y humedad existentes en el momento de la aplicación)</p>	<p>SHER RAPID es un acelerante de curado de los siguientes sistemas epoxis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHER TILE ENAMEL - MACROPOXY HS BR - SHER TILE PRIMER - SUMASTIC 228 - MACROPOXY 646
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Color: Ambar transparente</p> <p>Sólidos por peso: 99 ± 1 %</p> <p>Método ASTM D 2697, Nota 4 (7 días de secado al aire).</p> <p>Peso específico: 0,98 ± 0,02 gr/cm³</p> <p>Vida útil en stock: 24 meses</p> <p>Condiciones de almacenamiento: Conservar el material con el envase cerrado, en un recinto seco y ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.</p>	<p>Proporción de mezcla:</p> <p>Para cada uno de los conjuntos de 7,20 lts de :</p> <p>SHER TILE ENAMEL MACROPOXY HS BR SHER TILE PRIMER SUMASTIC 228</p> <p>Agregar 1 envase de SHER RAPID (0,188 lts)</p> <p>Una vez realizada la mezcla de los componentes A y B del material a utilizar agregar 1 envase de SHER RAPID y agitar hasta su incorporación . Esperar 5 minutos y luego aplicar.</p>

