



SHERWIN-WILLIAMS®
Mantenimiento Industrial

SUMACLEAN WB
Agente Tensioactivo Incoloro
89042

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>SUMACLEAN WB es un agente tensioactivo a base de agua que remueve contaminantes como grasas, aceites lubricantes, aceites de corte, aceites protectivos, residuos de calcinación, hollín y otras partículas contaminantes o aceites presentes en sustratos pintado o a ser preparados para pintar. Es biodegradable, no inflamable y de baja toxicidad.</p>	<p>Recomendado para limpieza de superficies, antes de la aplicación de pinturas. Puede ser usado para la limpieza general de motores, equipamientos y otras superficies contaminadas con aceites. También puede ser utilizado sobre superficies metálicas o de concreto pintadas con emulsiones acrílicas, pinturas alquídicas, poliuretánicas, cauchos clorados, epoxidicas y otras de acuerdo con las recomendaciones del Departamento Técnico de SHERWIN WILLIAMS.</p>
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN
<p>Punto de inflamación: 100 °C Según ASTM D-1310</p> <p>Vida útil en stock: 24 meses</p> <p>Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en el envase cerrado, en un recinto seco y ventilado, con una temperatura entre 10 y 40 °C.</p> <p>Cuidados necesarios: recomendamos la utilización de guantes de goma para el manipuleo del producto.</p>	<p>Para limpiezas leves o pintadas con pinturas de un solo componente o con pinturas que contengan pigmentos metálicos (zinc o aluminio): 10 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB. Para limpieza de superficies muy contaminadas: 5 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB Para situaciones de saturación de aceites, tales como el lavado de cajas de transformadores: 3 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB Para situaciones especiales: Puede ser utilizado sin dilución, de acuerdo con las recomendaciones del Departamento Técnico de SHERWIN WILLIAMS. Temperatura de aplicación: a temperatura ambiente o hasta 80 °C. Cuando es utilizado caliente, el producto es más eficiente. SUMACLEAN WB puede ser aplicado por pincel o inmersión, por pulverización, airless o máquina de hidrolavado en frío o caliente. La superficie a ser limpiada deberá recibir la solución de SUMACLEAN WB en toda su extensión. Depósitos intensos pueden requerir un tiempo de actuación de 10 a 15 minutos. Un ligero cepillado disminuye el tiempo de remoción de los depósitos intensos. Después de aplicar la solución de SUMACLEAN WB, pulverizar la superficie con agua presurizada hasta remoción total del producto. Dejar secar perfectamente antes de pintar.</p>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.