

## **CIDEPINT - Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas**

Ref.: Leg. Int. N° 14733/09

### **INFORME DE ENSAYO**

Fecha: 16/12/09

Interesado: AREMET

Muestra de: Pintura epoxídica

Identificación de la muestra:

Por el CIDEPINT: N° de Lab. 389/09

Por el interesado: Pintura epoxídica sin solvente EURONAVY ES-301

Fecha de recepción de la muestra: 07/12/09

Procedencia declarada: Sherwin Williams Argentina

### **RESULTADO**

*Ensayo de inmersión en agua potable a  $22\pm 3^{\circ}\text{C}$  durante 7 días, según norma IRAM 1109.*

Resultado: satisfactorio (la película de pintura no presenta alteraciones como ampollado, arrugado, ablandamiento, pérdida de adhesión, tampoco cambios de color y brillo).

*Ensayo de alteraciones del olor y sabor de los alimentos por efecto de la pintura, según norma IRAM 1109, método B13.*

Resultado: satisfactorio (la pintura no confiere olores ni sabores anormales a los alimentos).

  
Ing. ALBERTO C. AZNAR

Jefe  
Área Asistencia Técnica al Sector Productivo  
M. N° 41658 Colegio Ingeniero Prov. Bs. As.

  
Dr. ALEJANDRO R. DI SARLI  
Director del CIDEPINT

Nota: El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida, el CIDEPINT declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.